

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.2.2010

ДАТА РЕВИЗИИ .....

<b>ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b>	<b>SCÉNIC</b>
<b>ПРОДУКТ:</b>	<b>JUTAggrass LA308 35/18 MFPE142 TNA</b>
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	<b>ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ</b>
<b>МАТЕРИАЛ:</b>	<b>ВОРС:</b> ПОЛИЭТИЛЕН МОНОФИЛАМЕНТ – Сечение - линзовый профиль (прямый и витый ворс)
	<b>ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:</b> 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	<b>ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:</b> SBR LATEX
<b>РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:</b>	3/8"
<b>ЦВЕТ:</b>	Двухцветная зелёная, бежевая

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	14200/16	
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	0,9	
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	170	
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m <sup>2</sup> ]	2305	± 10%
КОЛ-ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	18	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ/ кв.м	[-/m <sup>2</sup> ]	18898	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	35	
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m <sup>2</sup> ]	172	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m <sup>2</sup> ]	700	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m <sup>2</sup> ]	3177	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ ( QUV – lamp A)	[h]	3000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ – серая шкала	степень	≥ 4	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ – голубая шкала	степень	≥ 7	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	[m]	4,00; 2,00	± 0,02

## ПРИМЕЧАНИЕ

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/ 769.

