

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 12. 2010

дата ревизии 1. 1. 2011

<b>ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b>	<b>VIRGIN (FG)</b>
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	<b>ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ</b>
<b>МАТЕРИАЛ:</b>	ПОЛИЭТИЛЕН МОНОФИЛАМЕНТ – Сечение - линзовый профиль (прямый и витый ворс)
<b>ВОРС:</b>	
<b>ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:</b>	100% ПОЛИПРОПИЛЕН
<b>ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:</b>	SBR LATEX
<b>РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:</b>	3/8"
<b>ЦВЕТ:</b>	ДВУХЦВЕТНАЯ ЗЕЛЁНАЯ

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	14.200/16	± 5 %
Ширина ворса	[mm]	0,9	± 10%
Толщина ворса	[µm]	170	± 10 %
Плотность ворса	[g/m <sup>2</sup> ]	930	± 10 %
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/10 cm]	13	± 1
Кол-во уколов/м <sup>2</sup>	[-/м <sup>2</sup> ]	13.648	± 5 %
Кол-во концов/м <sup>2</sup>	[-/м <sup>2</sup> ]	436.736	± 5 %
Высота ворса	[mm]	18	± 10 %
Плотность подклад. текстиля	[g/m <sup>2</sup> ]	172	± 10 %
Плотность фиксирующего слоя	[g/m <sup>2</sup> ]	700	± 10 %
Общая плотность	[g/m <sup>2</sup> ]	1.802	± 10 %
Прочность укреплённого ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветостойчивость – серая шкала	степень	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,00; 2,00	± 0,02

## ПРИМЕЧАНИЕ:

**Рекомендуемая засыпка:** без засыпки

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам.  
Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.



Juta a.s., Dukelská 417  
544 15 Dvůr Králové nad Labem,  
Česká republika  
e-mail: jutagrass@juta.cz  
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika  
Na Borkách 89  
Dvůr Králové nad Labem  
Telefon: +420 499 314 567  
+420 499 314 575